



Knauf Yleispohjuste

Korttinro: 34
Sivu: 1/2

9/2016

Knauf Yleispohjuste

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot

- sekä tiiviille että huokoisille pinnoille
- soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- helppo työstää
- sekä seinä- että lattiapinnoille

Tuotekuvaus

Knauf yleispohjuste on monipuolinen sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuva pohjuste laasti- ja muurauspinnoille.

Käyttö

Yleispohjustetta voidaan käyttää pintojen pohjustamiseen ja tiivistämiseen sekä pölyn sitomiseen.

Pakkauskoko

1 kg astia

Knauf Yleispohjuste

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot



Materiaali

Koostumus

Knauf Yleispohjuste on modifioitu, emäksenkestävä dispersio.

Käyttölämpötila- ja olosuhteet

Yleispohjustetta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa + 5 - +25 °C lämpötilassa

Käyttö

Käyttökohteet

Yleispohjustetta voidaan käyttää tasoitteen pohjusteena voimakkaasti imevillä pinnoilla ja pölynsitojana sementtipinnoilla. Tuote soveltuu käytettäväksi myös tasoitteen pohjusteena heikosti imeville tai kokonaan imemättömille pinnoille, kuten mosaiikille ja laatoituksille sekä pinnoille, joissa on useampaa eri materiaalia.

Käsittely

Työskentelyolosuhteet

Alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen

Varastointi

Knauf Yleispohjuste suojataan suoralta auringonpaisteelta, kuumuudelta ja jäätymiseltä. Oikein varastoituna Yleispohjuste säilyy 12 kk.

Käyttöohjeet

Alusta

Pohjustettavan alueen on oltava kuiva ja puhdas. Lika, öljyjäämät, liimat, sekä muut tartuntaa heikentävät aineet täytyy poistaa ennen käsittelyä.

Käyttö

Yleispohjuste levitetään telalla, harjalla tai siveltimellä.

Laimennus

Yleispohjustetta laimennetaan vedellä käyttökohteen ja -tarkoituksen mukaan seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käytettäessä Knauf Yleispohjustetta pinnan imukyky heikkenee, pinta tasoittuu ja tarttuvuus paranee.

Voimakkaasti imevän seinäpinnan pohjustus

Laimennus suhteessa 1: 4 (vesi).
(menekki: n. 30-40 g/m²)

Pohjustus lattiatasoituksen yhteydessä

Imemättömän lattiapinnan pohjustus suoritetaan Yleispohjusteella joka on laimennettu suhteessa 1:2.
(menekki n.30 g/m²)

Voimakkaasti imevän lattiapinnan pohjustus suoritetaan kahteen kertaan. Ensimmäinen kerta laimennettu suhteessa 1:4 (menekki n.40-50g/m²) ja toinen kerta 1:2 (menekki n.30 g/m²).
Levityksen väli n.3-4 h.

Yleispohjuste levitetään pohjustettavaan pintaan niin, ettei synny lammikoita.

Kuivuminen

Knauf Yleispohjusteen kuivumisaika on 12 tuntia (+23 °C, RH 60%)
Ennen seuraavaa työvaihetta pohjusteen on oltava täysin kuivunut.

Puhdistus

Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä. Jos tuotetta menee silmiin, huuhtelee välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

Pakkauskoko

1 kg astia (n.20-25 m²)