



Knauf Uniflott Saumatasoite

Korttinro: 23
Sivu: 1/2

12/2015

Knauf Uniflott

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot

- jauhemainen, veteen sekoitettava
- pieni kutistuma
- hyvä työstettävyys
- helppo hioa
- nopea lujuudenkehitys
- hyvä tarttuvuus

Tuotekuvaus

Knauf Uniflott on jauhemainen, veteen sekoitettava saumatasoite reunaohennetun kipsilevyn saumaamiseen. Uniflott-saumatasoitetta käytetään yhdessä kartonkisaumanauhan kanssa.

Käyttö

Knauf Uniflott saumatasoite soveltuu käytettäväksi erityisesti kipsilevyjen saumaukseen. Sillä voidaan tehdä myös levytetyn ja saumatasoitettujen levyjen ylitasoitus.

Pakkausko

25 kg säkki

Knauf Uniflott

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot



Materiaali

Koostumus

Knauf Uniflott on kipsipohjainen, jauhemainen, veteen sekoitettava saumatasoite.

Menekki

0,3 - 0,5 kg / m²

Käyttö

Käyttökohteet

Knauf Uniflott soveltuu reunaohennetun kipsilevyn saumaamiseen yhdessä kartonkisaumanauhan kanssa. Tuotetta voidaan käyttää myös levytetyn ja saumatoitetun pinnan ylitasoitukseen.

Käsittely

Työskentelyolosuhteet

Alustan ja ilman lämpötila tulee olla yli +10°C. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Varastointi

Uniflott saumatasoite säilytetään kuivassa ja viileässä. Tuote on käytettävä 9 kk kuluessa valmistuksesta.

Käyttöohjeet

Alusta

Saumatasoitettavan levyn on oltava kuiva ja tukevasti kiinni rungossa. On varmistettava, että sauma on puhdas ja pölytön.

Käyttölämpötila ja -olosuhteet

Uniflott- saumatasoitetta ei tule käyttää alle +10 °C lämpötilassa.

Sekoitus

Knauf Uniflott- saumatasoite sekoitetaan puhtaaseen veteen. Se imeytetään hitaasti ripottelemalla veteen suhteessa 2 osaa laastia ja 1 osa vettä. Kun jauhe ei enää imeydy, vaan pinta jää kuivaksi, odotetaan noin kaksi minuuttia, minkä jälkeen tasoite sekoitetaan huolellisesti. Koneellinen sekoitus lyhentää laastin työstettävyyttä.

Saumaus

Uniflott- saumatasoite levitetään saumaan niin, että se täyttää koko levysauman. Tämän jälkeen saumaan asetetaan kartonkisaumanauha, joka painetaan tasoitteeseen huolellisesti kiinni. Lopuksi saumanauhan päälle lisätään vielä tasoi- tekerros niin, että nauha peittyy kokonaan. Tarvittaessa saumatasoitetta levitetään vielä noin tunnin kuluttua toinen kerros siten, että sauma on levypinnan tasossa.

Työstettävyys

Uniflott- saumatasoitteen työstettävyysaika on noin 45 minuuttia. Ylimääräinen laasti poistetaan saumasta lastalla tai hiekkapaperilla noin 1,5 tunnin kuluttua tasoitteen levityksestä.

Ylitasoitus

Levytetyn ja saumatoitetun levypinnan voi ylitasoittaa Uniflott- saumatasoitteella. Ylitasoitukseen suosittelemme kuitenkin Knauf valmistasoitteita.

Kuivuminen

Uniflott kuivuu maalauskelpoiseksi noin kahdessa vuorokaudessa. Sisätilojen riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa.